МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

Исх. от_____№_____

Утверждаю
Руководитель ИЛ
«Стройполимертест»
_____ Богомолова Л.К.,

Директор НИИСФ РААСН
_____ Шубин И.Л.

РОСАККРЕДИТАЦИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «Стройполимертест»
Аттестат аккредитации № RA. RU.22CM 39 от 24 августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ
сертификационных испытаний
№ 2144 от 29.08.2026 г.

Основание для проведения испытаний: договор № 10120-2(2026) от 27 августа 2026 г. с ООО «Декёninк Рус»

Вид продукции (наименование, тип, марка, НД на продукцию)	Профиль оконный поливинилхлоридный системы «Урбан А», створка, артикул ZE 710, ГОСТ 30673-2013
Производитель продукции (наименование, страна, адрес)	Предприятие-изготовитель: фирма ООО «Декёninк Рус». Адрес: 142281, Московская область, г.о.Серпухов, г. Протвино, проезд Наумова, д.5
Дата получения образцов в ИЛ	04.08.2026 года. Переданы представителем фирмы
Номер регистрации образцов	№№ 10240-10244
Методы испытаний образцов (шифры НД или наименование методик)	ГОСТ 11262-2017, ГОСТ 4647-2015, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 11529-2016, ГОСТ 15088-2014, ГОСТ 9550-81, ГОСТ 12020-2018,

Research Institute of Building Physics Russian Academy of Architecture and Construction Sciences (NIISF RAACS)
Россия, 127238, Москва, Локомотивный пр., д.21, тел.: +7 495 482 4076, факс: +7 495 482 4060, niisf@niisf.ru, www.niisf.ru

	«Методика определения цветовых характеристик поливинилхлоридных оконных и дверных профилей координатным методом»
Дата и место испытания образцов	05.08.2026 г. - 29.08.2026 г. ИЛ «Стройполимертест»

Результаты испытаний приведены в приложениях №№ 1 - 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поливинилхлоридный профиль для оконных и дверных блоков системы «Урбан А», створка, артикул ZE 710, производства фирмы ООО «Декёнинк Рус», соответствует требованиям ГОСТ 30673-2013 по всем испытанным показателям (приложения №№1-5).

ИЛ «СТРОЙПОЛИМЕРТЕСТ»
(аттестат аккредитации № RA.RU.22 СМ 39 от 24 августа 2015 г.)
Адрес: 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

А К Т
отбора образцов от 04 августа 2026 г.

Начальником ОКК ООО «Декёninк Рус» Орешкиным С.В. в присутствии руководителя Испытательной лаборатории «Стройполимертест» НИИСФ РААСН Богомоловой Л.К. отобраны образцы поливинилхлоридного оконного профиля системы «Урбан А», производства фирмы ООО «Декёninк Рус», с целью проведения сертификационных испытаний.

Отбор образцов проведен согласно ГОСТ 30673-2013.

Наименование продукции	Дата изготов-ления, номер партии	Размер партии, пог.м.	Число отобранных образцов, шт.	Маркировка изготовителя
1. Профиль из ПВХ оконной системы «Урбан А», створка, артикул ZE 710	Партия от 03 августа 2026 г.	1350	20	ПВХ профиль, система «Урбан А», створка, артикул ZE 710

Начальник ОКК ООО «Декёninк Рус» С.В. Орешкин

Руководитель ИЛ «Стройполимертест» Л.К.Богомолова

Приложение №1 к протоколу
сертификационных испытаний № 2144 от 29.08.2026 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы «Урбан А» (створка, артикул ZE 710) по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытания	**Показатели, нормы, методы и результаты испытаний**				
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед. изм.	Толщина внешних стенок для профиля класса «А», мм		Предельные отклонения номинальной толщины внешних стенок главных профилей, мм	
						Лицевая стенка	Нелицевая стенка	Лицевая стенка	Нелицевая стенка
		Фирма ООО «Декёнинк Рус»	ИЛ «Стройполимертест»		НД на метод испытания	ГОСТ 30673-2013			
					Норма по ГОСТ 30673-2013	**Не менее**		**+0,1/<-0,2** (значение верхнего допуска является рекомендуемым)	
						3,0	**2,5**		
Партия от 03.08. 2026 г.	10240	створка, система «Урбан А», арт. ZE710	$ПДУ_1$	05.08. 2026 г.- 29.08. 2026 г.	**Фактические результаты испытаний**	2,9	2,6	-0,1	+0,1
	10241		$ППУ_2$			3,0	2,5	0,0	0,0
	10242		$ПДУ_3$			3,0	2,6	0,0	-0,1
	10243		$ПДУ_4$			3,0	2,5	0,0	-0,2
	10244		$ПДУ_5$			2,9	2,5	-0,1	-0,1
			Ср.			**3,0**	**2,5**	**Соответствуют**	

Ведущий инженер ИЛ О.А. Крупинина

Руководитель ИЛ «Стройполимертест» Л.К.Богомолова

Приложение № 2 к протоколу
сертификационных испытаний № 2144 от 29.08.2026 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы «Урбан А» (створка, артикул ZE710) по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний							
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед. изм.	Предельное отклонение номинального размера, мм				Предельное отклонение от формы профиля		
						Высота	Ширина	Другие	Функциональные размеры пазов	От прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению профиля	От параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля	От прямолинейности сторон профиля по длине
		Фирма ООО «Декёнинк Рус»»	ИЛ «Стройполимертест»		НД на метод испытания	**ГОСТ 30673-2013**						
					Норма по ГОСТ 30673-2013	**Предельное отклонение, мм**				**Максимальное отклонение**		
						±0,5	**±0,3**	**±0,5**	**±0,3**	**±0,3 мм на 100 мм**	**1мм на 100 мм**	**1мм на 1000мм**
Партия от 03.08. 2026 г	10240	створка, система «Урбан А», арт. ZE710	$ПДУ_1$	05.08. 2026 г.- 29.08. 2026 г.	**Фактические результаты испытаний**	+0,2	+0,1	+0,2	+0,1	0,10	0,14	0,18
	10241		$ППУ_2$			+0,1	+0,2	+0,1	0,1	0,12	0,15	0,18
	10242		$ПДУ_3$			+0,2	+0,2	+0,1	0,1	0,12	0,15	0,17
	10243		$ПДУ_4$			+0,1	+0,1	+0,2	+0,1	0,11	0,14	0,16
	10244		$ПДУ_5$			+0,2	+0,1	+0,1	+0,1	0,12	0,14	0,18
			Ср.			**+0,2**	**+0,1**	**+0,1**	**+0,1**	**0,12**	**0,15**	**0,18**

Ведущий инженер ИЛ О.А. Крупинина
Руководитель ИЛ «Стройполимертест» Л.К.Богомолова

Приложение № 3 к протоколу
сертификационных испытаний № 2144 от 29.08.2026 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы «Урбан А» (створка, артикул ZE710)

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытания	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний							
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед.изм.	Прочность при растяжении, МПа	Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м^2	Температура размягчения по Вика, ^{0}C	Изменение линейных размеров % (лицевая сторона)	Термостойкость при 150^{0}C в течение 30 мин	Стойкость к удару при отрицательной температуре минус 20° С	Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате «Ксенотест»,%
		Фирма ООО «Декёнинк Рус»	ИЛ «Стройполимертест»		НД на метод испытания	ГОСТ 11262-2017	ГОСТ 4647-2015	ГОСТ 15088-2014	ГОСТ 11529-2016	ГОСТ 30673-2013	ГОСТ 30673-2013	ГОСТ 4647-2015
					Норма по ГОСТ 30673-2013	Не менее			Не более	Не должно быть трещин, вздутий и расслоений	Разрушение не более 1 образца из 10	Не более
						37,0	**20-55**	**75**	**2,0**			**30**
Партия от 03.08. 2026 г	10240	створка, система «Урбан А», арт. ZE710	ПДУ$_{1-1}$	05.08. 2026 г.- 29.08. 2026 г.	**Фактические результаты испытаний**	43,1	21,4; 20,4	86	1,3	**Соответствует**	Сквозные трещины отсутствуют у 9 из 10 испытанных образцов	-
	10241		ПДУ$_{1-2}$			41,1	24,8; 25,1	87	1,2			-
	10242		ПДУ$_{1-3}$			42,2	24,3; 24,7	87	1,3			-
	10243		ПДУ$_{1-4}$			42,0	21,2; 22,3	88	1,3			-
	10244		ПДУ$_{1-5}$			40,6	25,9; 26,3	89	1,2			-
			Ср.			**41,8**	**23,0**	**87**	**1,3**	**Выдержал**		**16**

Ведущий инженер ИЛ О.А. Крупинина
Руководитель ИЛ «Стройполимертест» Л.К.Богомолова

Приложение № 4 к протоколу
сертификационных испытаний № 2144 от 29.08.2026 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы «Урбан А», (створка, артикул ZE710)

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	**Показатели, нормы, методы и результаты испытаний**					
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Фирма ООО «Декёнинк Рус»	ИЛ «Стройполимертест»		Показатель, ед. изм.	Модуль упругости при растяжении, МПа	Изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате «Ксенотест», отн. единицы	Прочность сварных угловых соединений, Н	Стойкость к УФ облучению по изменению внешнего вида (визуально)	Разность в изменении линейных размеров главных профилей по лицевым сторонам,%
					НД на метод определения показателя	ГОСТ 9550-81	ГОСТ 30673-2013	ГОСТ 30673-2013	ГОСТ 30673-2013,	ГОСТ 11529-2016
					Норма по ГОСТ 30673-2013	Не менее **2200**	**ΔE(L*,a*,b*) ≤3,5**	Не менее **2600**	Образцы не должны иметь дефектов внешнего вида: отсутствие вздутий, пузырьков, пятен, трещин	Не более **0,4**
Партия от 03.08. 2026 г.	10240	створка, система «Урбан А», арт. ZE710	$ПДУ_1$	05.08. 2026 г.- 29.08. 2026 г.	**Фактические результаты испытаний**	2970	-	4200	Вздутия, пузырьки, пятна, трещины отсутствуют	0,1
	10241		$ППУ_2$			2830	-	4400		0,1
	10242		$ПДУ_3$			2930	-	4200		0,1
	10243		$ПДУ_4$			2590	-	4200		0,1
	10244		$ПДУ_5$			2390	-	4000		0,1
			Ср.			**2740**	**2,2**	**4200**	**Выдержал испытание**	**0,1**

Ведущий инженер ИЛ О.А. Крупинина

Руководитель ИЛ «Стройполимертест» Л.К.Богомолова

Приложение № 5 к протоколу
сертификационных испытаний № 2144 от 29.08.2026 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы «Урбан А» (створка, артикул ZE710) по определению цветовых характеристик и химической стойкости

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытания	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний							
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель	Цветовые (колориметрические) характеристики			Стойкость к слабоагрессивному воздействию3%-ных растворов			
						L*	a*	b*	Щелочи (NaOH)	Кислоты (H_2SO_4)	Соли (NaCl)	
		Фирма ООО «Декёнинк Рус»	ИЛ «Стройполимертест»		НД на метод испытания	Методика определения цветовых характеристик поливинилхлоридных оконных и дверных профилей координатным методом			ГОСТ 12020-2018			
					Норма по ГОСТ 30673-2013	$L^* \geq 90$	$-2,5 \leq a^* \leq 3,0$	$-1,0 \leq b^* \leq 5,0$	Должен быть стоек к слабоагрессивному воздействию щелочей, кислот и солей (изменение прочности при растяжении не более 10% от исходной величины)			
Партия от 03.08. 2026 г.	10240	створка, система «Урбан А», арт. ZE710	$ПДУ_1$	05.08. 2026 г.- 29.08. 2026 г.	**Фактические результаты испытаний**	92,71	-0,72	1,41	Стоек к слабоагрессивному воздействию щелочей, кислот и солей			
	10241		$ППУ_2$			92,72	-0,69	1,42				
	10242		$ПДУ_3$			92,65	-0,72	1,40				
	10243		$ПДУ_4$			92,54	-0,70	1,45				
	10244		$ПДУ_5$			92,67	-0,72	1,41				
			Ср.			**92,66**	**-0,71**	**1,42**	**1,3**	**1,9**	**2,0**	

Ведущий инженер ИЛ О.А.Крупинина
Руководитель ИЛ «Стройполимертест» Л.К.Богомолова